

INFORMACIÓN TÉCNICA.



AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA.

Mortero Manual.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

El **AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA** es un mortero listo para usar, ideado especialmente para realizar pisos de tránsito normal a medio, así también como carpetas de nivelación, tanto en interiores como en exteriores, aportando además un carácter decorativo a su trabajo ya que se encuentra disponible en una amplia gama de colores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Formulado a partir de cemento Pórtland gris CPN 40 estructural, agregados minerales de variada granulometría y aditivos químicos especiales, que lo hacen el complemento ideal para realizar cualquier tipo de trabajo, tanto en reparaciones como en obras nuevas, permitiendo economizar tiempo y mano de obra. Sólo requiere agregar agua limpia y utilizarlo. El **AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA** posee cualidades únicas, ya que se encuentra formulado para realizar trabajos de alta performance en lapsos de tiempo muy cortos, endureciendo a los 30 (treinta) a 50 (cincuenta) minutos aproximadamente y pudiendo habilitar el trabajo tan sólo entre 48hs. a 72hs. Es ideal para reparaciones rápidas en locales comerciales.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en bolsas de papel con coating protector de 30 kilogramos.

MODO DE EMPLEO.

PREPARACIÓN EN MEZCLADORA O TROMPO: Agregar una parte de agua limpia que no supere el total a utilizar, para evitar la formación de grumos agregar lentamente **AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA**, completar la cantidad de agua medida y mezclar 5 minutos. El mortero queda listo para ser utilizado. Volcar el contenido completo del producto preparado sobre el contrapiso o carpeta previamente limpia y humedecida levemente.

El producto fluir  tendiendo a la autonivelaci n, operaci n que tendr  que ser acompa ada con un secador met lico ayudando al producto a ocupar todos los espacios predeterminados. Al transcurrir los primeros minutos ver  c mo el material ya en reposo comienza a eliminar el aire retenido a modo de burbujas sin necesidad de volver a moverlo. Recuerde que antes de los 30 a 50 minutos deber , de ser necesario, pasar una llana met lica ciega para dejar la superficie bien plana tipo espejo. Cantidad de agua a utilizar: De 1.7 a 1.8 litros por cada 10 Kg. de **AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA. PREPARACI N MANUAL:** Preparar el producto en un balde limpio (ser cuidadoso en cuanto a la cantidad exacta de agua). Mezclar de forma constante con la cuchara hasta la eliminaci n de grumos. Dejar reposar 3 minutos y volcar el material de la misma manera en que se explicaba anteriormente. Se puede preparar balde a balde. Cantidad de agua a utilizar: De 1.7 a 1.8 litros por cada 10 Kg. de **AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA.**

RENDIMIENTO.

En la siguiente tabla encontrar  los rendimientos t picos para el normal de colocaciones, pero sabiendo que el rendimiento es igual al n mero de llana dividido 2 (dos), expresado en kilogramos por m2 (metro cuadrado). Usted podr , aplicando esta sencilla f rmula, calcular consumos para cualquier tipo de prestaci n.

Tipo de trabajo	Formato en M2	Espesor en MM	Consumo KG/M2
Carpetas exteriores.	1	15	17 a 22
Carpetas interiores AT.	1	10	14 a 17
Carpetas decorativas.	1	7	8 a 10
Frisados.	1	5	4 a 6