

INFORMACIÓN TÉCNICA.

**CEMENTO BLANCO.****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.**

Mortero a base de cemento blanco, ideal para la fabricación de mosaicos, señalización vial, cordones, sendas peatonales, etc. Color: Blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Fragüe inicial: 1 h 10 min. Fragüe final: 10 hs máximo. Pérdida de calcinación: máximo 3/100 gr. Óxido de hierro: máximo 0,5/100 gr. Resistencia a la compresión a los 2 días: 20 MPa. Resistencia a la compresión a los 28 días: 50 MPa.

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en bolsas de papel con coating protector de 25 kilogramos.

MODO DE EMPLEO.

Preparar (en el caso que sea posible) la mezcla en seco, en un lugar limpio para evitar la contaminación del producto.

Agregar la cantidad de agua necesaria y mezclar manual o mecánicamente.

Disponer de la mezcla dependiendo de su uso.

Observaciones: Es perfectamente compatible con todos los aditivos para morteros cementicios. Hacer las dosificaciones por peso.

RECOMENDACIONES.

- Evitar el exceso de agua en la preparación del pastón.
- No agregar agua al pastón una vez que este comenzó a fraguar.
- No utilizar para ladrillos de vidrio. En ese caso utilizar Ultra Glass.
- No utilizar para colorear carpetas de nivelación.