

INFORMACIÓN TÉCNICA.

**MASTER-MIX MANUAL 2:1.**

Mortero Manual.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Es un mortero de ÚLTIMA GENERACIÓN ya que está formulado para ser utilizado en MÚLTIPLES APLICACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN, viene listo para usar ya que solo requiere agregar agua limpia y listo.

Es ideal para amurar ladrillos huecos, comunes y bloques de hormigón, revocar paredes en interiores, nuevas o refaccionarlas, hacer carpetas de hasta 50 mm. tanto en interiores como en exteriores.

Permite en una sola aplicación de 15 mm de espesor nominal, reemplazar el sistema tradicional de revoque, haciendo el grueso y fino de un solo paso, resolviendo el trabajo en menores tiempos de ejecución con el consiguiente ahorro de mano de obra.

Permite además tener un perfecto control del costo y el tiempo del trabajo con la gran ventaja de contar con un producto preelaborado al que solamente hay que agregar agua limpia otorgando una homogeneidad total del sustrato, efecto que sobresale para tomar en cuenta rendimientos reales de pinturas o revestimientos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Formulado a partir de cemento Portland gris CPN 40 estructural, agregados minerales de variada granulometría y aditivos químicos especiales.

MASTER MIX ES IDEAL PARA:

Levantar paredes de cualquier tipo de ladrillos.

Revoque 2:1, grueso y fino a la vez.

Hacer y reparar carpetas tanto en interiores como en exteriores.

Amurar aberturas tanto de metal como de madera.

Amurar artefactos de cualquier tipo, ménsulas etc.

Cualquier tipo de trabajo de albañilería.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en bolsas de papel con coating protector de 30 kilogramos.

MODO DE EMPLEO.

PREPARACIÓN EN MEZCLADORA O TROMPO: Agregar una parte de agua limpia que no supere el total a utilizar, agregar lentamente **MASTER MIX 2:1** para evitar la formación de grumos, completar la cantidad de agua medida y mezclar 5 minutos. El mortero queda listo para ser utilizado.

PREPARACION MANUAL: Preparar el pastón sobre una superficie limpia y consistente para evitar la contaminación con suciedad. Mezclar tal cual como un mortero tradicional, cuidando que el agua medida no se escurra. Dejar reposar 5 minutos y utilizar. Se puede preparar balde a balde.

Cantidad de agua a utilizar tanto en mezcladora/trompo o manual: De 4,5 a 5,5 litros por cada bolsa de 30 Kg. de MASTER MIX 2:1.

PREPARACION EN AMAZADORA CONTINUA: MASTER MIX 2:1 es apto para el sistema de preparación a partir de máquinas como las descritas (pedir mayor información a nuestro departamento técnico).

RENDIMIENTO.

Nota: Los rendimientos informados son tomados de determinaciones reales en obra, teniendo a consideración los valores más generosos en consumo.

Tipo de trabajo	Formato en M2	Espesor en MM	Consumo KG/M2
Revoque	1	15	22 a 25
Carpeta	1	10	14 a 17
Ladrillos Huecos 12x18x33	1	10	12 a 14
Ladrillos Huecos 18x18x33	1	10	20 a 22
Ladrillos Comunes	1	10	16 a 20