

INFORMACIÓN TÉCNICA.



MASTERFLEX – TEXTURA CLÁSICA.

Revestimiento.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Es un revestimiento polimérico texturable, impermeable a base de copolímeros acrílicos y cargas minerales de variada granulometría. Es aplicable tanto en interiores como en exteriores directamente sobre el revoque grueso bien terminado, cartón yeso, madera, etc. Posee una óptima adherencia sobre cualquier tipo de sustrato adquiriendo una terminación excelente con variadas gamas de opciones ya que admite ser aplicado tanto a rodillo de lana como soplete, quedando texturas inalterables con el paso del tiempo. Su condición de impermeabilidad no impide que aplicado en interiores deje respirar las paredes ya que es impermeable al agua de lluvia y permeable a gases y vapores. Resistente, flexible y con más de 2300 colores disponibles por sistema tintométrico universal y 13 colores estándar.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en latas de 25 kg.

MODO DE EMPLEO.

APLICACIÓN A RODILLO DE LANA:

Dar una primera mano diluida a modo de imprimación y base de color. Luego disolver **MASTERFLEX TEXTURA CLÁSICA** con agua limpia hasta lograr una viscosidad apropiada para que el rodillo pueda girar correctamente. Tener en cuenta que **MASTERFLEX** no es una pintura, por lo tanto, trabajar con el rodillo en tramos cortos y volver a cargarlo hasta cubrir una superficie aproximada de 50 cm x 50 cm y repasar con el rodillo sin cargar en ambos sentidos para uniformar la textura. A continuación, hacer sucesivos paños hasta completar el trabajo. Dejar secar de 3 a 4 horas y repetir el proceso.

APLICACIÓN A SOPLETE TOLVA:

Diluir **MASTERFLEX TEXTURA CLÁSICA** para facilitar la aplicación con agua limpia, agregando aproximadamente entre 5 y 15 % de agua. Partiendo de la superficie con una mano de imprimación, salpicar haciendo pequeños círculos con el soplete de manera tal que cada pasada se solape con la anterior para lograr una textura uniforme. En este caso solo basta con una aplicación a soplete sobre la superficie imprimada. Para que quede una textura fina recomendamos un pico de tolva de 2 mm y de 4 mm para una textura mediana.

RENDIMIENTO.

El rendimiento de **MASTERFLEX TEXTURA CLÁSICA** es de aproximadamente 0,9 kg/m² a 1,1 kg/m² incluyendo base de aplicación, tanto en terminación a rodillo como a soplete en textura fina y de 1,1 kg/m² a 1,6 kg/m² para textura mediana.