

INFORMACIÓN TÉCNICA.



SUPER ULTRA REVESTIMIENTO SIMIL PIEDRA.

Revestimiento.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

El nuevo **SUPER ULTRA** es un revestimiento decorativo cementicio, con color incorporado, de uso tanto en interiores como en exteriores, que permite lograr superficies rústicas, lisas, texturadas etc. a partir de la aplicación sobre revoque grueso preferentemente peinado. Posee una elevada vida útil, que puede llegar inclusive a más de 10 años con solo un mantenimiento mínimo de limpieza. Ya que es de naturaleza cementicia tiene altos valores de resistencia a la compresión y a la erosión de los agentes climáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Formulada a partir de cemento blanco CPN50 B, cargas minerales, pigmentos, aditivos químicos y mica en escamas que le otorga la naturaleza pétrea tan característica de este producto.

PRESENTACIONES.

Bolsas de papel de 30 kilogramos.
GAMA DE COLORES ARENA - AMARETTI - BLANCO - GRIS PERLADO - MARFIL, MODENA, PARÍS, ROSATTO.

MODO DE EMPLEO.

Aplicación con fratacho de madera clara no resinosa:

Preparar el **SUPER ULTRA COLOR** en baldes o bateas limpias, agregando primero agua y luego el polvo. Mezclar perfectamente hasta conseguir la eliminación de grumos y la unificación del color. Dejar reposar 5 minutos y utilizar. Si de fondo se tiene un revoque grueso rayado, dar la mano de base con fratacho de madera. Para esto empastar **SUPER ULTRA COLOR** con **ULTRAVINIL** relación (1:5) y aplicar en una capa pareja y delgada, de aproximadamente entre 5 y 10 mm dependiendo el tipo de terminación final que desee obtener.

Dejar orear un tiempo y terminar el trabajo con fratasado, o luego de esta operación peinado con peine metálico desgranando la superficie hasta dejarla similar a la de una piedra. Una vez terminado el peinado es conveniente pasar un cepillo de cerda suave con el fin de rescatar el brillo característico de la mica quedando una terminación exquisita y delicada. La cantidad de agua a emplear es de aproximadamente entre 1,5 y 1,8 litros por cada 10 kg de polvo.

RECOMENDACIONES:

- NO APLICAR CON RIESGO DE LLUVIA.
- EL MATERIAL QUE SE HAYA ENDURECIDO EN EL BALDE NO PUEDE SER APLICADO NUEVAMENTE Y DEBERA DESCARTARSE. USARLO ANTES DE LAS 2 HS. DE EMPASTADO.
- LA EXTENSIÓN DEBE REALIZARSE CON FRATACHO DE MADERA Y LA TERMINACIÓN CON PEINE METÁLICO

RENDIMIENTO.

Peine el material siempre en un solo sentido, de abajo hacia arriba, otras direcciones producen efectos de manchas o mareo del color. Aplicar cuanto sea necesario, siempre en forma pareja, hasta el espesor requerido. Dejar orear entre pasada y pasada, sin re aplicar sobre fresco porque produce "empacho".

Si la textura deseada es fratasado, cuando la aplicación empieza a tirar, puede pasar una llana de plástico en sentido vertical u horizontal, de manera que se deslice si hundirse. No usar llana metálica porque desprende óxido y mancha al revestimiento. No cambiar la dirección porque produce sombreado con efecto de mancha. Quitar el polvillo residual del planchado, con cepillo de cerda blanda. Después de unas horas (6 en verano y algo más e invierno) rociar la superficie con agua limpia repetir este mojado en los dos días siguientes. Cuando hace mucho calor o hay fuerte viento, mojar por la mañana y por la tarde.

Tabla de aplicación:

Terminación	Fratasado	Fratasado y peinado
Espesor del revestimiento	4 a 2,5 mm	8 a 10 mm
Fragüe	Principio: 2 hs.- Fin 6hs	
Agua de empaste	5 a 8 lts. Por bolsa de 30 kg	

Rendimiento:

Terminación	Fratasado	Fratasado y peinado
Espesor del revestimiento	4 a 6 mm	8 a 10 mm
Consumo aproximado	Sobre revoque grueso rayado: 6 a 8 Kg/m ²	