

INFORMACIÓN TÉCNICA.



ULTRA REFRACTARIO.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Es un mortero especial para altas temperaturas. Ideal para parrillas, hogares y hornos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Color gris. La vida útil de la pasta es de 1:30hs. El tiempo abierto es entre 20/30 minutos (Temperatura ambiente de 24°C). No apto para hornos industriales.

Nota: Los valores y recomendaciones son los resultados obtenidos en determinaciones de trabajos reales en obra en condiciones normales y meramente indicativos, pudiendo variar de acuerdo al modo y condiciones de obra al momento de su uso.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en bolsas de 10 kg.

MODO DE EMPLEO.

La superficie debe ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo y todo resto de material.

La superficie debe ser plana, no requiere mojado de la misma ni de las piezas.

Preparar la mezcla en un balde agregando primero el agua y luego el producto.

Mezclar de forma manual o con agitador hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.

Por cada bolsa de 10kg de Pegamento Refractario Ultra agregar aprox. 3 litros de agua.

Extender el material sobre el soporte elegido con cuchara y luego peinar con llana dentada.

Untar el reverso de la pieza a pegar y pasar la llana con el lado ciego de la misma dejando un espesor mínimo de 3 mm aproximadamente.

Colocar la pieza presionándola hasta conseguir el aplastamiento de los surcos dejados por la llana. Para el relleno de juntas dejar secar primero 24hs.

RENDIMIENTO.

Para tejas 11x22x3 cm usando llana nº12 mm para la base y ladrillo 11x12x5 mm untado con cuchara o llana ciega el consumo es de 9kg/m² aproximadamente.