

INFORMACIÓN TÉCNICA.



ULTRAFINO – FINO A LA CAL.

Revoque fino.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

ULTRAFINO es un revoque fino a la cal integrado. Intervienen en su elaboración agregados minerales perfectamente seleccionados y estandarizados, lo que hace de ULTRAFINO un material insustituible en toda obra, brindando una máxima seguridad al que lo aplica. Listo para usar, solo requiere ser empastado con agua limpia y dejarlo reposar apenas 5 minutos para que el producto se hidrate correctamente y adquiera el máximo de sus prestaciones de colocación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

ARENA: Origen: De río. Naturaleza: Silícea.

ESTRUCTURA: Cantos redondeados. Granulometría: Promedio 0,45 mm.

TRATAMIENTOS: Lavado, Secado, Seleccionado.

CONTROLES: Granulométricos, contenidos de arcillas y materias orgánicas.

CAL: Tipo: Aérea Hidratada de máxima pureza.

CEMENTO: Tipo Portland normal CPN 40.

ADITIVOS: Naturaleza: Orgánica.

ACCION: Plastificante, Antigrumos, Reguladores del agua de evaporación, mejoradores de adherencia que le otorgan máxima dureza final.

PRESENTACIONES.

Bolsas de papel con coating protector de 25 kilogramos y bolsas de polietileno selladas herméticamente de 10 kilogramos.

MODO DE EMPLEO.

Se aplica sobre revoque grueso bien terminado, en un espesor que promedie de 2 a 3 mm.

El revoque grueso no requiere de peinados previos para obtener una mejor adherencia, pero igualmente es apto para ser extendido tanto sobre revoques gruesos nuevos peinados como revoques viejos reparados sin presencia de restos de pintura ni de ningún tipo de impureza.

Colocar agua limpia en la batea o balde a utilizar, y luego incorporar **ULTRAFINO**, empastando progresivamente hasta obtener la consistencia deseada, utilizando aproximadamente de 2.5 a 3.0 litros de agua limpia por cada 10 kilogramos del producto. Una vez realizada esta operación, se debe dejar reposar un tiempo mínimo de 5 minutos, antes de su aplicación para una correcta hidratación de los componentes.

Con respecto a la incorporación de cemento, **ULTRAFINO** posee en su formulación la cantidad correcta para obtener la más adecuada resistencia final. La aplicación de **ULTRAFINO** puede realizarse en exteriores e interiores.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN: Libres de polvos, revoques flojos, pinturas, etc.

El revoque grueso no necesita estar rayado, dado que **ULTRAFINO**, tiene una excelente adherencia, logrando de esta manera un ahorro importante de material. Es fundamental saturar con agua el revoque grueso antes de aplicar el producto. No requiere generalmente de curados previos ni posteriores, salvo en aquellos días de elevadas temperaturas, donde es conveniente mojar el producto aplicado durante las 2 horas posteriores de su aplicación para evitar el quemado.

No coloque **ULTRAFINO** con riesgo de lluvia y proteja su trabajo de la acción intensiva del sol en épocas estivales.

RENDIMIENTO.

ULTRAFINO rinde para ser aplicado sobre revoques gruesos fratasados entre 2 y 3 kilogramos por metro cuadrado en 2.5 mm de espesor promedio y para revoques gruesos peinados o refaccionados entre 3 y 4 kilogramos por metro cuadrado